

ПОГОДЖЕНО

Начальник Тилу Командування Сил
логістики Збройних Сил України

полковник



Геннадій БІЖАН

“14” 07 2026 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника Департаменту
матеріального забезпечення
Міністерства оборони України
полковник



Андрій ТИЩУК

2026 р.

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління оцінювання
відповідності, тилового майна
Головного управління державного
гарантування якості

(наказ начальника ГУДГЯ від
25.12.2025 № 80/нагд зі змінами)

полковник



Валерій ТОКАР

“01” 07 2026 р.

Обсяг

**перевірки предмету речового майна тент універсальний польовий
(Бронековдра) на відповідність вимогам технічної специфікації
Міністерства оборони України “Тент універсальний польовий
(Бронековдра)” ТС А01ХJ. 24942-661:2025 (01)**

1. У готовому предметі перевіряються:

вага предмета;
лінійні виміри м'якого балістичного пакета;
площа м'якого балістичного пакета;
маркування предмету та окремо м'якого балістичного пакета;

вимоги щодо осколкової стійкості:

м'який балістичний пакет предмету повинен забезпечувати клас осколкової стійкості F5 (Таблиця С.1. Додатку С. ВСТ 01.301.003 – 2020 (02)) за критерієм підтвердження Vproof на рівні 550 м/с з 95% рівнем довіри та

ймовірністю похибки 0,2;

здатність предмету забезпечувати осколкову стійкість м'якого балістичного пакету предмета після впливу на нього наступних чинників:

а) нормальних кліматичних умов за температури $20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ та відотною вологістю повітря від 40% до 70% протягом не менше, як 6 год.;

б) низької температури мінус $40\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ протягом не менше, як 6 год.;

в) високої температури плюс $70\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ протягом не менше, як 6 год.;

г) горизонтального занурення у деіонізовану дистильовану воду та/або замінник морської води (3% NaCl, 0.5% MgCl₂) температурою $20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ на глибину не менше 200 мм від дзеркала води впродовж щонайменше 24 год. з подальшим витримуванням впродовж 25 хв. у вертикальному положенні для стікання води.

Випробування проводити згідно з методикою, зазначеної в Додатку 2 технічної специфікації Міністерства оборони України “Тент універсальний польовий (Бронековдра)” ТС А01ХJ. 24942-661:2025 (01).

2. Додатково на відрізках матеріалів та фурнітура, що застосовані для виготовлення предмета, перевіряються:

1. Тканина поліамідна Тип 1 на відповідність вимогам таблиці 1 технічної специфікації Міністерства оборони України “Тканина поліамідна” ТС А01ХJ.06908-098:2018 (01).

2. Застібки-блискавки на відповідність вимогам таблиці 4 технічної специфікації Міністерства оборони України “Застібки-блискавки” ТС А01ХJ.03537-083:2018 (01) зі зміною № 1, за показниками:

зусилля розриву замкнутих ланок;

міцність замка;

зусилля фіксації замка;

задане напрацювання цикл.

3. Застібка текстильна Тип 1 на відповідність вимогам таблиці 2 пехнічної специфікації Міністерства оборони України “Застібка текстильна” ТС А01ХJ.32412-093:2018 (01), за показниками:

номінальна ширина застібки;

відхилення у номінальній ширині

склад сировини ворсової основи(петлі та гачки) / ґрунту;

питоме зусилля зсуву після 10000 циклів закриття-відкриття;

зусилля відриву;

питоме зусилля розшарування після 10000 циклів закриття-відкриття.

4. Фурнітура пластикова на відповідність вимогам пехнічної специфікації Міністерства оборони України “Фурнітура пластикова” ТС А01ХJ.17223-062:2018 (01).

застібка фастекс Тип 1 або Тип 2 (Вид 1) та Тип 2 (Вид 3);

п'явка-гудзик, таблиця 8 Вид 1 діаметром (20 ± 1) мм.

5. Тасьма текстильна на відповідність вимогам таблиці 3 технічної специфікації Міністерства оборони України “Тент універсальний польовий (Бронековдра)” ТС А01ХJ. 24942-661:2025 (01).

6. Нитки швейні на відповідність вимогам технічної специфікації Міністерства оборони України “Нитки швейні” ТС А01ХJ.31137-063:2018 (01) для Тип 5 Вид 2 вимогам пунктів 2 та 3 таблиці 6 та/або для Тип 6 Вид 1 – вимогам пунктів 2 та 3 таблиці 7.

7. Додатково на відрізку тканини для виготовлення індивідуальної сумки:

розривне зусилля по основі, по утоку.

Примітка 1. Цей обсяг перевірки розроблено відповідно до доручення заступника Міністра оборони України від 05.07.2023 № 19776/з.

Примітка 2. Цей обсяг перевірки застосовується під час здійснення перевірки: зразків предметів речового майна (наказ Міністерства оборони України від 20.12.2024 № 850);

контрольних зразків предметів речового майна відповідно до умов договору;

предметів речового майна під час приймального контролю товару за якістю, які перевіряються лише у готовому предметі (наказ Міністерства оборони України від 19.07.2017 № 375 зі змінами).

РОЗРОБЛЕНО

Начальник Центрального управління розвитку матеріального забезпечення
Командування Сил логістики Збройних Сил України
полковник

“27” 06 2026 р.

Віталій РЯБОВ